

**UITVOERINGSRICHTLIJN
LIJMWERKCONSTRUCTIES**

Kalkzandsteen, betonsteen en cellenbeton

**IKOB-BKB Publicatie Nr. PBL0358
Datum uitgifte: 2010-05-27**

Uitgever: IKOB-BKB BV

UITVOERINGSRICHTLIJN LIJMWERKCONSTRUCTIES
Kalkzandsteen, betonsteen en cellenbeton

6. EISEN TE STELLEN AAN DE GEREDE LIJMWERKCONSTRUCTIE

6.1 Oppervlaktebeoordeling van het lijmwerk

In tabel 2 zijn afhankelijk van de toepassing eisen gegeven ten aanzien van toegestane afwijkingen m.b.t. afmetingen van voegen en de vlakheid van gelijmde constructies.

Tabel 2. Criteria oppervlaktebeoordeling lijmwerk

Beoordelingsaspect	Groep 1 elementen	Groep 2 lijmblokken	Groep 3 vellingblokken
Stootvoegen (ten opzichte van de voorgeschreven voegbreedte)	geen eisen	geen eisen	toegestane afwijking ten hoogste ± 1 mm
Lintvoegen (ten opzichte van de voorgeschreven voegdikte)	geen eisen	geen eisen	toegestane afwijking ten hoogste ± 1 mm
Lintvoegen (lengterichting; gemeten over de bovenkant blok/element)	geen eisen	geen eisen	toegestane afwijking 2 mm/m
Vlakheid: maximaal toelaatbare maatafwijking bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten van:			
1 m	2 mm	3 mm	2 mm
4 m	3 mm	4 mm	3 mm
9 m	5 mm	5 mm	5 mm

Omschrijving groepen:

- Groep 1:** wanden van lijmelementen die naderhand kunnen worden afgewerkt met een pleistersysteem tot maximaal 3 mm dikte;
- Groep 2:** wanden van lijmblokken die naderhand kunnen worden afgewerkt met een pleistersysteem vanaf 3 mm dikte;
- Groep 3:** wanden van vellingblokken van kalkzandsteen en betonsteen die niet worden afgewerkt (één- of tweezijdig schoon werk).